



## **C60B1-S**

### **Produktdatenblatt**

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| <b>Bezeichnung:</b>       | C60B1-S  |                         |
| <b>Charakterisierung:</b> | Unstabile, kationische Bitumenemulsion   |                         |
| <b>Anwendung:</b>         | C60B1-S Bitumenemulsionen werden zur Herstellung des Schichtenverbundes, bzw. zur Nachbehandlung von hydraulisch gebundenen Tragschichten (HGT) verwendet. |                         |
| <b>Technische Daten:</b>  | Bindemittelgehalt nach EN 1428   | 58 - 62 %               |
|                           | Teilchenpolarität nach EN 1430   | positiv                 |
|                           | Äußere Beschaffenheit nach EN 1425   | braun, flüssig, homogen |
|                           | STV Ausflusszeit 2mm, 40°C   | ≤ 20s                   |
|                           | Haftverhalten DIN EN 13614   | ≥ 75%                   |
|                           | Siebrückstand nach 7 Tagen nach EN 1429 ≤ 0,5 %  |                         |
|                           | C60B1-S entspricht den Anforderungen an Bitumenemulsionen zur Herstellung des Schichtenverbundes nach TL BE-StB 07 Tabelle 2, Sorte C60B1-S.               |                         |
| <b>Verarbeitung:</b>      | C60B1-S wird mit Rampenspritzgeräten bei ca. 60°C verarbeitet.   |                         |
| <b>Verbrauchsmengen:</b>  | Die Verbrauchsmengen sind abhängig von der Art der Maßnahme.   |                         |
| <b>Lieferform:</b>        | Straßentankwagen bis 25 Tonnen<br>IBC à 1000 kg<br>Stahlfass à 180 kg  |                         |
| <b>Bemerkung:</b>         | Es können auch eigene Behälter oder Spritzgeräte befüllt werden.   |                         |



Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Es obliegt jedoch dem Erwerber, unsere Produkte auf die Brauchbarkeit für den im Einzelfall vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und etwaige der Verarbeitung oder sonstiger Verwendung entgegenstehende Schutzrechte Dritter zu beachten. Irgendwelche Ansprüche uns gegenüber können also aus den Angaben in diesem Merkblatt nicht hergeleitet werden.

**RASCHIG GmbH**

Mundenheimer Str. 100

67061 Ludwigshafen

Telefon: 0621/5618-654

Telefax: 0621/5618-627

e-mail: [VLampert@raschig.de](mailto:VLampert@raschig.de)

Stand 03.07.2009 / Revision 0