



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

SI 4554

Produktcharakteristik

Mit Glasfaser verstärkte Silikonharz-Formmasse

Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit -
Dauergebrauchstemperatur bis 300 °C,
ausgezeichnete elektrische Eigenschaften, gute
mechanische Eigenschaften, sehr gute
Dimensionsstabilität

Bevorzugte Anwendung(en): Steckverbinder mit
äußerst hoher Wärmebeständigkeit

Das Produkt erfüllt die zulässigen Grenzwerte
bezüglich Schwermetall - und PAK - Gehalten
sowie die Anforderungen der EU-Directiven
RoHS 2, 2002/96 (WEEE) und 2006/122
(PFOS)

Lieferform

Staubarmes Granulat in PE-Folien in Kartons
verpackt

Lagerbedingungen / Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern
Mindesthaltbarkeit bei 20 ± 5°C:
6 Monate ab Lieferdatum

Verarbeitung

Spritzgießen, Pressen, Spritzpressen

RASCHIG GmbH

Mundenheimer Str. 100
67061 Ludwigshafen / Germany

Tel.: +49 (0)621 5618-0
Fax: +49 (0)621 5618-674
E-Mail: vkf@raschig.de

Product characteristics

Glass-fibre reinforced silicone compound

Excellent thermal stability - continual use
temperatures of up to 300 °C, exceptional
electrical properties, good mechanical strength,
very good dimensional stability

Primary application(s): Very high heat resistant
connectors

This product meets the allowed upper limits for
heavy metals and PCAs and also conforms to
the requirements of the EU directives RoHS 2,
2002/96 (WEEE) and 2006/122 (PFOS)

Supply form

Low dust granulate in PE-bags packed in boxes

Storage conditions / shelf life

Keep cool and dry.
Minimum shelf life at 20 ± 5 °C:
6 months after date of delivery

Processing

Injection and compression moulding

SYNRES-ALMOCO BV

P.O. Box 18
NL-3150AA Hoek van Holland / Netherlands

Tel.: +31 (0)174 3899-99
Fax: +31 (0)174 3899-88
E-Mail: sales@almoco.nl

SI 4554

Kennwert	Einheit Unit	Norm Method	Typische Werte * Typical values *		Properties
			M	Q	
Spritzgießen / Pressen (M / Q)	-	-	M	Q	Injection / Compression (M / Q)
Allgemeine Eigenschaften					General Properties
Schüttdichte	g/cm ³	ISO 60	0,95 - 1,05		Apparent density
Dichte	g/cm ³	ISO 1183	2,1 - 2,2		Specific gravity
Verarbeitungsschwindung (längs)	%	ISO 2577	0,2 - 0,6	0,4- 0,8	Moulding shrinkage (longitudinal)
Nachschwindung (168 h / 110 °C)	%	ISO 2577	< 0,05		Post shrinkage (168 h / 110 °C)
Wasseraufnahme (24 h / 23 °C)	mg / %	ISO 62	≤ 10 / ≤ 0,1		Water absorption (24 h / 23 °C)
Mechanische Eigenschaften					Mechanical Properties
Zugfestigkeit	MPa	ISO 527	20 - 30		Tensile strength
E - Modul (Zug)	GPa	ISO 527	5 - 6		E-Modulus (tensile test)
Biegefestigkeit	MPa	ISO 178	≥40		Flexural strength
E - Modul (Biege)	GPa	ISO 178	12 - 16		E-Modulus (flexural test)
Charpy - Schlagzähigkeit	kJ/m ²	ISO 179 / 1eU	≥2		Impact strength (Charpy)
Charpy - Kerbschlagzähigkeit	kJ/m ²	ISO 179 / 1eA	2,0 - 3,5		Impact strength (Charpy), notched
Druckfestigkeit	MPa	ISO 604	70 - 90		Compressive strength
Thermische Eigenschaften					Thermal Properties
Formbeständigkeitstemp. HDT A - 1,80 MPa	°C	ISO 75	> 200 ***		Heat deflection temp. HDT A - 1,80 MPa
Formbeständigkeitstemp. HDT C - 8,00 MPa	°C	ISO 75	> 200 ***		Heat deflection temp. HDT C - 8,00 MPa
Brennbarkeit	Stufe/mm	UL 94	V-0 / 0,6 **		Flammability
Linearer Wärmeausdehnungskoeff. (parallel)	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359-2	20 - 40 (50-150°C)		Coeff. of linear thermal expansion (longitudinal)
Wärmeleitfähigkeit	W / m * K	ASTM E 1461	0,4 - 0,6		Thermal conductivity
Max. Anwendungstemperatur (20 000 h)	°C	IEC 60216/T1			Maximum application temperature (20 000 h)
Max. Anwendungstemperatur (<50 h)	°C	IEC 60216/T1			Maximum application temperature (<50 h)
Glühdrahtprüfung / GWIT	-	IEC60695 2-13			Glow wire ignitability test / GWIT
Glühdrahtprüfung / GWFI	-	IEC60695-2-12			Glow wire flammability test / GWFI
Elektrische Eigenschaften					Electrical Properties
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	V	IEC 60112	> 350		Tracking resistance (CTI)
Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω cm	IEC 60093	10 ¹⁴ - 10 ¹⁵		Volume resistivity
Oberflächenwiderstand	Ω	IEC 60093	10 ¹³ - 10 ¹⁴		Surface resistance
Lichtbogenfestigkeit	Stufe	ASTM D 495	4		Arc resistance
Elektrische Durchschlagfestigkeit	kV / mm	IEC 60243-1	20 - 30		Dielectric strength
Dielektrischer Verlustfaktor (100 Hz/1 MHz)	-	IEC 60250	0,01-0,02 / 0,005-0,01		Dissipation factor (100 Hz/1 MHz)
Dielektrizitätszahl Dz (100 Hz/1 MHz)	-	IEC 60250	4 - 6 / 4 - 6		Relative permittivity (100 Hz/1 MHz)

* Aus den Angaben können nicht unmittelbar Spezifikationen abgeleitet werden / Values are not intended for specification purposes

** Eigenprüfung nach UL 94 / tested in our labs according to UL 94

*** Nach Temperung / after post-curing (6h / 200 °C)

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Der Verarbeiter ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Irgendwelche Ansprüche uns gegenüber können aus den Angaben in diesem Merkblatt nicht hergeleitet werden.

The above data correspond to the level of our current knowledge and experience.

It is, however, the responsibility of the buyer to test our products with respect to their suitability for the specific intended use.

Nonliability is consequently considered as being agreed upon for the data given in this sheet.